Brute®

dissolvant pour béton et rouille

ENTRETIEN INDUSTRIEL

FICHE TECHNIQUE

Emballage	Code
4 x 4 L	1273278001
20 L	1273334001
210 L	1273390001

Description:

BRUTE est un mélange d'acides, de détergents et d'agents tensioactifs qui travaillent en concert afin de dissoudre rapidement les couches de ciment, béton et plâtre sur les équipements, camions à ciment, malaxeurs, outils en métal, fils métalliques, pompes, bobines, lignes d'eau et compteurs. BRUTE pénètre rapidement afin de faciliter le nettoyage tout en laissant un film protecteur retardant l'oxydation subséquente.

Mode d'emploi:

POUR ENLEVER LA ROUILLE: Mélanger avec 1 à 4 parties d'eau et vaporiser ou faire tremper. Laisser agir de 5 à 15 minutes, puis, rincer avec beaucoup d'eau. Les surfaces peintes doivent être neutralisées immédiatement après le rinçage, utilisant un nettoyant très alcalin. Suivre avec un rinçage à l'eau claire.

POUR ENLEVER LE CIMENT: Pour un excellent résultat rapide, mélanger une partie de concentré à une partie d'eau froide. Vaporiser à l'aide d'un fusil nettoyeur no. 62 ou appliquer à la brosse. Laisser agir la solution pendant quelques minutes. Rincer avec un boyau et de l'eau froide. L'emploi d'un applicateur de mousse est recommandé pour faciliter le travail.

BIODÉGRADABLE. LA DÉGRADABILITÉ A ÉTÉ DÉTERMINÉE SELON L'ESSAI N°301D DE L'OCDE.

Sécurité:

SANTÉ	3
INFLAMMABILITÉ	0
RÉACTIVITÉ	2
PROTECTION PERSONNELLE	3
0 =	Négligeable
1 =	Bas
2 =	Modéré
3 =	Élevé
4 =	Très élevé

Propriétés physiques:

Apparence	liquide opaque
Couleur	orange rougeâtre
Odeur	piquante
Gravité spécifique	1.110 – 1.130
pH	0.5 – 1.5
Solides (% Brix)	33.0 – 34.0%

Note:

Les relevés présentés ci-haut sont basés sur des expériences et informations que nous croyons de source fiable. Cependant, nous ne pouvons garantir les performances obtenues, ou les résultats, l'application dudit produit variant selon les conditions propres aux laboratoires et autres endroits hors de notre contrôle. Nous ne pouvons garantir que l'usage décrit ci-haut n'enfreindra pas certains brevets déjà existants.

Le groupe Avmor Group

Avmor ltée
950, Michelin, Laval, Québec, Canada H7L 5C1
Tél.: (450) 629-3800 Fax: (450) 629-4355
www.avmor.com courriel: clientservice@avmor.com

Une compagnie enregistrée ISO

11910126011